

GRAFITO



en cada detalle.

Revestimiento Plástico SIMIL GRANITO

Características

GRAFITO es un revestimiento plástico especial, formulado con pigmentos encapsulados, resinas acrílicas de gran elasticidad y buena resistencia a los factores climáticos, cargas con color que otorga un aspecto de color y textura único, aditivos promotores de adherencia y aditivos hidropelentes.

- Apto tanto para interiores como para exteriores
- Lavable e Impermeable
- Listo para usar. Fácil aplicación. Disimula imperfecciones.
- Reemplaza en una sola operación revoque fino, enduido, fijador y pintura, reduciendo costos de materiales y mano de obra.

Datos técnicos

Peso Especifico: 1,80 +/- 0,02 g/cm³

Viscosidad: 125 +/- 5 UK a 25°C

Producto con bajo contenido de VOC, concentración de compuestos orgánicos volátiles.

Superficies

GRAFITO puede aplicarse sobre revoque fino, grueso fratasado, hormigón liso, enduido, placas de yeso/carton, fibrocemento, premoldeado, sistemas Eifs, etc.

Todas las superficies deben estar limpias, libres de grasitud y polvillo, sin partes flojas y sin humedad visible.

En caso de manchas de algas u hongos lavar la superficie con una solución 10% de agua lavandina (tomar la precaución de utilizar guantes y anteojos de seguridad al realizar la limpieza), enjuagando cuidadosamente al final y dejando secar 1 o 2 días antes de aplicar el revestimiento.

En caso de partes flojas quitarlas con espátula y lijar. Aplicar una mano de **VADEX FIJADOR SELLADOR**.

Para revoques recién hechos (vírgenes) siempre es recomendable que transcurran al menos 30 / 45 días entre la finalización de los mismos y la aplicación del revestimiento.

Revestimiento Plástico SIMIL GRANITO

Aplicación

GRAFITO se aplica en una o dos manos sin color de base.

Aplicar una primera mano extendiendo el material con una llana metálica perfectamente limpia a 30-45 ° respecto de la pared, luego alisar la aplicación con la misma llana metálica.

Si se desea una superficie mas lisa, aplicar una segunda mano de **GRAFITO** utilizando la llana metálica extendiendo el material por toda la superficie de manera que quede una capa del espesor de la piedra contenida en el producto. Debe cargarse de producto la pared de modo que permita ser alisado con la misma llana metálica sin arrastar la piedra, obteniendo así un acabado casi liso y de poco dibujo.

Tambien puede aplicarse con rodillo o con soplete.

Con rodillo se debera extender el producto con llana metalica y cuando esté aun húmedo, pasar el rodillo para “levantar” el producto y dar la textura final deseada.

Pistola de Proyectar, diluyéndolo con 5 a 10 % de agua de buena calidad, utilizando un pico de 4 a 6 mm y una presión de 2 Kg./cm², manteniendo la pistola perpendicular al soporte y a una distancia constante. Pulverizar con movimientos circulares hasta cubrir la superficie deseada.

Recomendaciones

Antes de comenzar enmascarar las superficies lindantes ya terminadas próximas al área de trabajo.

Se recomienda realizar paños completos para evitar juntas o empalmes. En caso de paños grandes es aconsejable trabajar con 2 o mas personas para completar los mismos en una sola operación, evitando solapar con producto ya seco. De esta manera el film de revestimiento es totalmente uniforme y continuo, llevando al máximo sus cualidades impermeabilizantes.

Se recomienda comenzar el trabajo con los paños mas pequeños para encontrar los tiempos de trabajo y la textura deseada, para luego hacer extensivo los mismos a paños mayores.

No aplicar si se preveen lluvias cercanas.

No aplicar con temperatura ambiente menor a 3° C o mayor a 35° C.

No aplicar con Humedad Relativa Ambiente (HRA) mayor al 80%.

Lavar las herramientas y las superficies contaminadas antes de que el producto se seque y utilizando agua y un detergente suave.

Tiempo de Secado

Secado superficial (al Tacto)

4 a 6 horas.

Secado entre manos

mínimo 6 horas.

Secado Final

5 a 7 días. Dependiendo de las condiciones ambientales. Durante ese lapso es recomendado cuidar al máximo la superficie para garantizar una mayor durabilidad.



en cada detalle.

GRAFITO

Revestimiento Plástico SIMIL GRANITO

Rendimientos

GRAFITO rinde 1,8 kgs/m² en una mano o 3 kilos por m² en dos manos. Es decir que un balde de 30kg rinde aproximadamente 16m² en una mano o 8-10m² en dos manos.

Presentaciones

GRAFITO se envasa en
Balde Plásticos de 30 kilos
Tambores de 250 kilos

Colores

El producto se comercializa en un único color simil Granito y colores especiales a pedido.



Informaciones de Seguridad

Este producto está formulado libre de mercurio, plomo, y solventes aromáticos pesados.

No inflamable.

Mantener los envases bien cerrados y debidamente identificados, en lugares frescos, lejos del alcance de los niños y de alimentos.

No ingerir. En caso de ingestión no inducir vómitos, y beber gran cantidad de agua. Evitar contacto con la piel y los ojos, de ocurrir lavar con abundante agua. En caso de irritaciones consultar de inmediato a un médico.

Los restos del material no deben ser arrojados a cursos de agua, sino que deben ser tratados de acuerdo a la legislación local vigente.

Especificación en Plano

GRAFITO

Revestimiento Plástico multicolor

Color: especificar

VADEX SA

Para mayores informaciones sobre este producto consulte con nuestro Servicio Técnico al
Tel. (011)4752-4944.

Las informaciones aquí contenidas están basadas en nuestro mejor entendimiento al momento y son entregadas con nuestra mejor buena fe. Por lo tanto solamente pueden ser entendidas como una guía general para que cada usuario pueda determinar la viabilidad y condiciones de uso de este producto en su caso particular.

Industria Argentina

VADEX S.A. :Gral. M. N. Savio 2431 – Villa Maipú (B1650KMA) San Martín – Buenos Aires

Tel. 4752-4944 / 4755-3161 / 4754-1464 Fax. 0-54-11 4752-5044

e-mail vadex@vadexsa.com.ar

www.vadexsa.com.ar