

REVOQUE PLÁSTICO



en cada detalle.

Revestimiento Plástico Texturable

Características

REVOQUE PLÁSTICO es un revestimiento plástico, formulado en base a resinas acrílicas de alta elasticidad y resistencia a los factores climáticos, cargas minerales y sintéticas, aditivos promotores de adherencia y aditivos hidrorrepelentes que lo hacen superior a revoques y pinturas convencionales.

- Apto tanto para interiores como para exteriores
- Lavable e Impermeable
- Elástico. Cubre micro fisuras evitando su reaparición
- Diferentes tipos de terminaciones según la manera en que se lo aplique.
- Reemplaza en una sola operación revoque fino, enduido, fijador y pintura, reduciendo costos de materiales y mano de obra.

Superficies

REVOQUE PLÁSTICO puede aplicarse sobre revoque fino, grueso fratasado, hormigón liso, enduido, placas de yeso, fibrocemento, madera, etc.

Todas las superficies deben estar limpias, libres de grasitud y polvillo, sin partes flojas y sin humedad visible.

En caso de manchas de algas u hongos lavar la superficie con una solución 10% de agua lavandina (tomar la precaución de utilizar guantes y anteojos de seguridad al realizar la limpieza), enjuagando cuidadosamente al final y dejando secar 1 o 2 días antes de aplicar el revestimiento.

En caso de partes flojas quitarlas con espátula y lijar. Aplicar una mano de **VADEX FIJADOR SELLADOR**. Si quedaron huecos notorios rellenarlos con el mismo revestimiento (o con una mezcla de una parte del mismo y una parte de arena seca), valiéndose de espátulas.

En caso de revoques recién hechos (vírgenes) siempre es recomendable que transcurran al menos 15 días (recomendable 30 a 45 días) entre la finalización de los mismos y la aplicación del revestimiento.

Aplicación

Aplicar con rodillo de lana de pelo corto una mano de **BASE PLÁSTICA** pura o diluida con hasta 5 % de agua de buena calidad, dejando secar de 4 a 6 horas. Esta mano de Base otorga:

- Cubritivo de fondo al revestimiento.
- Aumento de la hidrorrepelencia plastificando las superficies.
- Óptimos niveles de adherencia entre el sustrato y el posterior revestimiento.

REVOQUE PLÁSTICO



en cada detalle.

Revestimiento Plástico Texturable

Aplicación (cont.)

Aplicar **REVOQUE PLÁSTICO** puro o diluido con agua de buena calidad, según se esté utilizando soplete, llana o rodillo.

- Aplicación con llana/rodillo: colocar **REVOQUE PLÁSTICO** con llana metálica formando un ángulo de 45° con la pared, el grosor de la capa a aplicar debe ser de aproximadamente 2mm. Luego texturizar con rodillo de lana de pelo corto, de manera que al girar el rodillo este “levante” parte del producto dando la textura final.
NOTA: Debe texturizarse con el rodillo antes que el material comience a tirar.
- Aplicación con rodillo: Texturizar con rodillo de lana de pelo corto en una única aplicación, utilizando el producto preferentemente puro y cargando el rodillo con suficiente material como para lograr la textura deseada.
- Aplicación con soplete: se recomienda diluir el producto con 5 a 10% de agua según la presión y el pico elegido, preferentemente utilizar un pico de 4 mm con una presión de 60 lbs., proyectar haciendo movimientos circulares, de manera de ir cubriendo la superficie de forma pareja.

*NOTA: Según el color elegido puede ser necesario aplicar una segunda mano de **REVOQUE PLÁSTICO**.*

Recomendaciones

Antes de comenzar enmascarar las superficies lindantes ya terminadas próximas al área de trabajo. Se recomienda realizar paños completos para evitar juntas o empalmes. En caso de paños grandes es aconsejable trabajar con 2 o mas personas para completar los mismos en una sola operación, evitando solapar con producto ya seco. De esta manera el film de revestimiento es totalmente uniforme y continuo, llevando al máximo sus cualidades impermeabilizantes.

Se recomienda comenzar el trabajo con los paños mas pequeños para encontrar los tiempos de trabajo y la textura deseada, para luego hacer extensivo los mismos a paños mayores.

No aplicar si se prevén lluvias cercanas.

No aplicar con temperatura ambiente menor a 3° C o mayor a 35° C.

No aplicar con Humedad Relativa Ambiente (HRA) mayor al 80%.

Lavar las herramientas y las superficies contaminadas antes de que el producto se seque y utilizando agua y un detergente suave.

Tiempo de Secado

Secado superficial (al Tacto)

4 a 6 horas

Secado Final

5 a 7 días. Dependiendo de las condiciones ambientales. Durante ese lapso es recomendado cuidar al máximo la superficie para garantizar una mayor durabilidad.

REVOQUE PLÁSTICO



en cada detalle.

Revestimiento Plástico Texturable

Rendimientos

REVOQUE PLÁSTICO rinde entre 1.100 y 1.300 kilos por mt² y por mano. Es decir que un balde de 30 kilos rinde 23 mt² en una mano aproximadamente.

Presentaciones

REVOQUE PLÁSTICO se envasa en
Balde Plásticos de 30 kilos
Tambores de 250 kilos

Colores



El producto se comercializa en Blanco, y más de 2000 colores a pedido con nuestro sistema tintométrico “Custom Colours”



Informaciones de Seguridad

Este producto está formulado libre de mercurio, plomo, y solventes aromáticos pesados.

No inflamable.

Mantener los envases bien cerrados y debidamente identificados, en lugares frescos, lejos del alcance de los niños y de alimentos.

No ingerir. En caso de ingestión no inducir vómitos, y beber gran cantidad de agua. Evitar contacto con la piel y los ojos, de ocurrir lavar con abundante agua. En caso de irritaciones consultar de inmediato a un médico.

Los restos del material no deben ser arrojados a cursos de agua, sino que deben ser tratados de acuerdo a la legislación local vigente.

Especificación en Plano

REVOQUE PLÁSTICO

Revestimiento Plástico Texturable

Color: especificar

VADEX SA

Para mayores informaciones sobre este producto consulte con nuestro Servicio Técnico al

Tel. (011)4752-4944.

Las informaciones aquí contenidas están basadas en nuestro mejor entendimiento al momento y son entregadas con nuestra mejor buena fe. Por lo tanto solamente pueden ser entendidas como una guía general para que cada usuario pueda determinar la viabilidad y condiciones de uso de este producto en su caso particular.

Industria Argentina

VADEX S.A. :Gral. M. N. Savio 2431 – Villa Maipú (B1650KMA) San Martín – Buenos Aires

Tel. 4752-4944 / 4755-3161 / 4754-1464 Fax. 0-54-11 4752-5044

e-mail vadex@vadexsa.com.ar

www.vadexsa.com.ar